



0038

PROBISA, PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U.
C/ Gobelos, 25-27. 28023 - MADRID

14

0038/CPR/MAD/20130018/B2

EN 14023:2010

Betún modificado con polímero PMB 45/80-75

Betún modificado con polímero para fabricación de mezclas bituminosas y
tratamiento antirremonte de fisuras

Requisitos técnicos	Valores característicos	Prestaciones y clase prestacional
Penetración a 25 °C	53	45-80 (Clase 4)
Punto de reblandecimiento	77,6	≥ 75 (Clase 3)
Fuerza-Ductilidad	4,20	≥ 3 (Clase 2)
Recuperación elástica a 25 °C	85	≥ 80 (Clase 2)
Fragilidad Fraass	-15	≤ -15 (Clase 7)
Estabilidad al almacenamiento		
- Dif. Punto reblandecimiento	2	≤ 5 (Clase 2)
- Dif. Penetración	3	≤ 9 (Clase 2)
<u>Ligante tras someterse a RTFOT</u>		
Cambio de masa	0,03	≤ 1 (Clase 5)
Penetración retenida	80	≥ 60 (Clase 7)
Incremento Punto Reblandecimiento	5	≤ 10 (Clase 3)